

Verarbeitungshinweis

Perimeterdämmung der Wand aus WU-Beton mit zellfüllendem Deckabstrich

GLAPOR Werk Mitterteich GmbH
 Hübsteichstraße 17
 D-95666 Mitterteich

Telefon: +49 (0) 9633-400769-0
 Fax: +49 (0) 9633-400769-19
 eMail: info@glapor.de
 Internet: www.glapor.de



1 Wandfläche säubern und mit Bitumenvor-
 anstrich / Bitumenemulsion vorstreichen und
 ablüften lassen. Verbrauch: ca. 0,3 kg/m².



3 **GLAPOR** Schaumglasplatten vollflächig und
 vollfugig mit versetzten Stoßfugen auf der
 vorgestrichenen Wandfläche verlegen.
GLAPOR Schaumglasplatten diagonal in
 die offene Ecke der bereits verlegten
 Dämmplatten einschieben.



5 Zellfüllenden Deckabstrich auf die
GLAPOR Schaumglasplatten aufbringen.
 Verbrauch ca. 2,0 bis 2,5 kg/m².



2 **GLAPOR** Schaumglasplatten im Stapel auf
 der Rückseite und auf zwei Seitenflächen
 mit einem Zahnpachtel /Zahntraufel
 (Zahnung 10 bis 12 mm). Mit der Klebe-
 masse beschichten und durchkämmen.
 Verbrauch ca. 4 – 5 kg/m², je nach
 Beschaffenheit des Untergrundes
 und der Dämmstoffdicke.



4 Den austretenden Kleber nach Aushärtung
 mit der Traufel abstoßen.



6 Einen Anfüllschutz verwenden
 z.B. Noppenbahn und aussen anfüllen.